

Антигравийное покрытие HOLEX®

Описание

Антигравий под пистолет на основе синтетических каучуков для защиты кузова автомобиля от сколов, коррозии и внешних механических воздействий. Может применяться как звукоизоляционный и шумопоглощающий состав. После высыхания может окрашиваться любыми видами красок, стойкий к механическим и атмосферным воздействиям.

Фасовка	Белый	Серый	Черный
1 л	HAS-0081	HAS-0098	HAS-0104

Физико-химические свойства

Цвет: **белый, серый, черный.**

Плотность: **1,2 [кг/л]** (при 20°C).

Рекомендуемая толщина сухого покрытия: **300-500 мкм.**

Высыхание : **2 часа** (при 20°C) .

Теоретический расход: **3 [м²/л]** (при толщине 100 мкм).

Летучие органические вещества

ВОС для смеси = **590 [г/л]**.

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 840 [г/л].

Применение

Продукт обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно его наносить на:

- полиэфирные шпаклевки;
- 2-компонентные акриловые грунты;
- стальные поверхности;
- алюминиевые поверхности;
- поверхности из нержавеющей стали;
- поверхности из оцинкованной стали;
- пластмассы;
- реактивные грунты.

Поверхность необходимо заматировать абразивом P240 и обезжирить.

Для обезжиривания рекомендуем Hoxex® New Line Антисиликон (HAS-7173, HAS-7180)

Наносится методом пневматического распыления давлением 2,0 – 3,5 атм.

Рекомендуем использовать пистолеты Русский Мастер®: PM-92935, PM-91242, PM-93000, PM-15006.

Перед нанесением встряхнуть! Нанеси 2 или 3 слоя с промежутком времени не более 5-10 мин. В случае нанесения средства защиты кузова непосредственно на сталь, рекомендуется нанесение верхнего слоя краски или эмали.

Очистка оборудования

Для промывки оборудования и инструмента рекомендуем использовать растворители Horex®. Промывать сразу после использования, не допуская высыхания состава внутри краскопульта.

Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения

Антигравий HOLEX® – 24 месяца от даты производства *(при условии хранения в оригинальной упаковке)*.

Техника безопасности

Все работы по нанесению должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта с источниками воспламенения.

Использовать СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания), избегать попадания в глаза.

Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении. Выполнять указания на этикетке.

За дополнительной информацией следует обратиться к Паспорту безопасности вещества.