

# Шпатлевка с алюминием METALLIC

(арт. 133-1000, 133-1800)

## Описание:

Шпатлевка с алюминием METALLIC предназначена для выравнивания поверхностей при кузовном ремонте транспортных средств или любых других металлических элементов. Обладает отличной стойкостью к механическим нагрузкам и высоким температурам, превосходной адгезией к металлу и алюминию. Минимальная усадка и высокая эластичность позволяют использовать шпатлевку для заполнения больших неровностей.

## Основные свойства шпатлевки METALLIC:

- Высокая стойкость к элементам, подверженным вибрациям.
- Высокая эластичность.
- Отличная теплопроводность.
- Минимальная усадка при толстом слое.
- Превосходная адгезия к различным металлам.
- Легко наносится.

## Технические характеристики:

Содержание VOC: 2004/42/IIВ(b)(250) 250

### Шпатлевка METALLIC:

Срок годности: 24 месяца

Плотность: 1,78 гр/см<sup>3</sup>

Цвет: серый









### Отвердитель к шпатлевке:

Срок годности: 18 месяцев

Плотность: 1,20 гр/см<sup>3</sup>

Цвет: розовый

## Применение:

|   |  |
|---|--|
|  | Поверхность обработать абразивом P80-P240  |
|  | Подготовить и обезжирить поверхность   |
|  | Смешать шпатлевку с отвердителем в пропорции 50:1 (1000гр+20гр). Отвердитель в комплекте |
|  | Жизнеспособность готовой смеси 4-6 минут (при +20°C)                                     |
|  | Наносить шпателем. Толщина слоя 1-3мм  |
|  | Время сушки 15-25 минут (при температуре +20°C)  |
|  | Время ИК-сушки 5-7 минут (при температуре +60°C)   |
|  | Обработать абразивом: сначала P80-P180, затем P180-240                                   |