

## Уплотнительная масса



Является однокомпонентным продуктом, предназначенным для защиты свариваемых и спаиваемых мест. На поверхности масса образует прочную и эластичную плёнку, которая не сморщивается и не трескается. Отвердевает вступая в реакцию с находящейся в воздухе влагой. Устойчива на воздействие воды и атмосферные условия. Высохший слой массы можно покрывать любой акриловой эмалью.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !**

### СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

---

VOC II/V/d лимит= 840г/л

VOC фактическое = 360г/л

### ВЫСЫХАНИЕ ОТ ПЫЛИ (25°C, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 55%):

---

3 – 4 мин.

### ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ (25°C, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 55%):

---

24 ч (толщиной 1 мм)

### ФОРМА:

---

Тиксотропная паста.

### ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ:

---

15°C-35°C

### ЦВЕТ:

---

Светло-серый.

### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

---

Нитро растворители.

**УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в темном сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности в заводской упаковке при температуре 20°C составляет 18 месяцев с даты изготовления.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА:**

Арт. №	Емкость	Количество, шт	Вес, кг
20432-1	1кг	12	14,10

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.