

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК**

Быстросохнущий аэрозольный прозрачный лак для окрашивания обработанных и необработанных поверхностей, таких как дерево, металл, алюминий, стекло, камень и различные виды пластмасс. Лак отличается хорошей поверхностной твёрдостью, высоким покрытием и отличной адгезией. Высохший слой устойчив на царапины и воздействие химических и атмосферных факторов.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:

- ◆ Базовое покрытие
- ◆ Обработанные и обезжиренные старые лакокрасочные покрытия.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- ◆ Устойчива к механическим и атмосферным воздействиям
- ◆ Равномерное покрытие окрашиваемой поверхности
- ◆ Может использоваться внутри и снаружи

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

- ◆ Перед использованием обработать поверхность абразивной бумагой P600.
- ◆ Перед нанесением, поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
- ◆ Тщательно встряхните баллон.
- ◆ Нанести 1-2 отдельных слоя на расстоянии около 30 см.
- ◆ Между слоями требуется выдержка 5-10 минут.
- ◆ Очистите распылитель после окончания окраски, наклонив контейнер вверх дном и нажав на клапан примерно 5 секунд.

ВНИМАНИЕ: Лучше всего красить в сухом помещении при температуре 20°C.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Пылесухость: 5-8 минут.

Высыхание: 60 минут.

Полное отвердевание: 24 ч.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :**

VOC II/V/e лимит = 840 г/л.

VOC фактическое = 682,8 г/л.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Бесцветный блеск

Бесцветный матовый

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:400 мл эмали достаточно для покрытия 1,0 – 2,0 м² .**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабричной упаковке, при температуре 20⁰ С составляет 60 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Art. Nr	Емкость, мл	Вес уп., кг	Количество в уп.
30103 блеск	400	5,20	12
30106 матовый	400	5,20	12

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.