

MASTERWAX

Service

- Защита от коррозии
- Усиленный комплекс антиоксидантов
- Шумопоглощение

ООО «ПОЛИХИМ»
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 321
Тел. (831)216-37-25, 216-37-28
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Антикор ВРМ 482
ТУ 2384-001-25582316-2015



Описание			
Тиксотропный антикоррозийный состав на основе битумных компонентов			
Свойства			
<ul style="list-style-type: none"> • Эластичное покрытие, обладающее хорошей стойкостью к механическому износу, влаге и соляным растворам • Хорошая адгезия к металлическим поверхностям и лакокрасочным покрытиям • Сохраняет эластичность при низких температурах • Не оказывает вредного воздействия на оцинкованные поверхности и лакокрасочные покрытия 			
Применение			
Предназначен для нанесения на днища и колесные арки транспортных средств. При увеличении толщины плёнки достигается шумовибропоглощающий эффект.			
Технические характеристики			
№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет материала	Черный, Однородная гладкая поверхность	ГОСТ 29319 и п. 5.4, 5.5ТУ
2	Время высыхания, ч - при температуре (20±5)°С - при температуре (60±2)°С	48 3	п.5.10 ТУ
3	Стойкость к статическому воздействию воды, ч	1200	ГОСТ 9.403 разд.2
4	Стойкость к статическому воздействию 5%-ного раствора хлористого натрия, ч	1000	ГОСТ 9.403 разд.2
Поверхности для нанесения			
Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.			
Технология нанесения			
 ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ	<p><u>Подготовка поверхности:</u> Перед нанесением материала необходимо удалить грязь и рыхлую ржавчину; очищенную поверхность обезжирить (ацетоном, уайт-спиритом, бензином) и просушить. Если на металле присутствует ржавчина, то её нужно, по возможности, зачистить и обработать преобразователем ржавчины.</p>		
 НАНОСИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕРЕМЕШАТЬ 2-3 МИН.	<p><u>Нанесение материала:</u> Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°С. Перед применением продукт выдержать при комнатной температуре в течение 1-2 ч.</p> <p>Состав тщательно перемешать в течение 2-3 минут. Защитить поверхности, не подлежащие обработке. Нанесение в 1-2 слоя методом пневматического распыления при помощи пистолета для нанесения антигравийных покрытий, с расстояния 25-30 см. Диаметр сопла 6,0 мм. Давление воздуха 5-6 бар. Рекомендуемая общая толщина слоя «по мокрому» 700-1200 мкм.</p>		
 СОБЛЮДАТЬ ВРЕМЯ	<p><u>Сушка:</u> Время межслойной сушки при температуре 15-25°С 30-60 минут в зависимости от толщины слоя. Время высыхания готового покрытия 48 ч.</p>		
 ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ УАЙТ-СПИРИТОМ	<p><u>Исправление ошибок:</u> При попадании состава на лакокрасочное покрытие - удалить состав уайт-спиритом. В случае ошибок, допущенных при нанесении, невысохший материал можно удалить ветошью, смоченной растворителем. После окончания работ оборудование промыть уайт-спиритом или бензином. Рекомендуется использовать евробаллон полностью. Не до конца использованный продукт в евробаллоне хранить не рекомендуется.</p>		

Хранение и транспортировка
Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -30°С до +35°С. Температурный режим транспортирования: от -30°С до +35°С. Срок годности – 24 месяца.
Меры предосторожности
Беречь упаковку с материалом от огня. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.
СИЗ
Респиратор, перчатки, защитные очки.
Сертификаты
СГР RU.77.01.34.015.E.002693.12.15 РПБ 25582316.20.60361 до 14.01.2025
Стандартная фасовка
Евробаллон 1л, 12 шт., гофрокороб, арт. MW011001
Вспомогательные материалы
Преобразователь ржавчины ФОР-1 Триггер 500 мл, 15 шт, гофрокороб, арт. MW060102

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.
Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

