



POLIMAX

Паспорт технических данных

POLIMAX шпатлевка 3 в 1

Автомобильная продукция

Свойства		
<p>«3 в 1» это смесь универсальной, финишной и микростекловолоконистой шпаклёвок, обладающая их лучшими свойствами. Продукт прекрасно наносится, позволяет получать достаточную толщину, легко обрабатывается. Имеет приятный бирюзовый оттенок.</p>		
Необходимые материалы		
<ul style="list-style-type: none">• Полиэфирная шпатлевка 3В1• Отвердитель		
Основания		
сталь	обезжирить, сухая шлифовка P120, снова обезжирить	
оцинкованная сталь	обезжирить, матирование шлифовальной губкой P180 и снова обезжирить	
алюминий	обезжирить, матирование шлифовальной губкой P180 и снова обезжирить	
эпоксидный грунт	обезжирить, сухая шлифовка P220-P280 и снова обезжирить	
старое лкп	обезжирить, сухая шлифовка P220-P280 и снова обезжирить	
Внимание		
<p>Не наносите полиэфирную шпатлевку непосредственно на протравливающие грунтовки (top wash primers) или однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты. Шпатлевка имеет адгезию к большинству типов оцинкованной стали, используемой в настоящее время.</p>		
Пропорции смешивания		
		Весовое соотношение
	Шпатлевка	100 г
	Отвердитель	2 - 3 г

Срок годности состава

После смешивания, от 3 до 4 мин при 25°C.







Время высыхания

Время сушки при 20°C	30 - 40 минут
Время сушки при 30°C	20 - 25 минут

Условия нанесения

Минимальная температура нанесения +15°C. (Температура окружающей среды влияет на время высыхания)

Нанесение

	Очистите и отшлифуйте поверхность
	Обезжирьте поверхность с помощью Degreaser 780
	Соблюдайте требуемое количество отвердителя, 2-3 г на 100 г Тщательно перемешайте до получения однородной смеси.
	Нанесите шпатлевку шпателем
	Сушка в течение 20 - 40 мин
	Обработка P80-P280

Упаковка

брутто 0.515 кг, 1.065 кг, 1.9 кг

Цвет	
Мятно-зеленый	
Очистка оборудования	
Растворитель Polimax P650	
Условия хранения	
Хранить в прохладном, сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей.	
Срок годности	
Полиэфирная шпатлевка	24 месяцев / 20°C
Отвердитель	24 месяцев / 20°C
Безопасность	
Прочтите паспорт безопасности	
Примечания	
Только для профессионального использования.	