

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА PP

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентная шпатлевка на основе полиэфирной смолы для промышленного использования, предназначена для заполнения неровностей и других повреждений на большинстве поверхностей, одновременно защищая поверхности из черных металлов от коррозии. Она совмещает в себе отличные наполняющие свойства, мягкость нанесения и легкость шлифования.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Отличная адгезия ко всем металлическим поверхностям.
- Отличные изоляционные свойства.
- Высокая устойчивость к растрескиванию
- Низкая усадка
- Хорошие наполняющие свойства.
- Быстрое отверждение.
- Легко формуется и мягко наносится.
- Отличный баланс твердости и эластичности.
- Хорошая обрабатываемость.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка используется в качестве шпатлевки на металлических поверхностях.

Специально разработан для заполнения глубоких вмятин и отверстий диаметром до 6 см. Создает прочную поверхность.

Ее также можно наносить на голую сталь, оцинкованную сталь, алюминий и правильно подготовленные старые покрытия в хорошем состоянии.

Поверхности



- Оригинальные покрытия ЛКП
- Голый металл, Сталь
- Алюминий, Гальваника
- Наполнители из стекловолокна
- Катафорезный грунт
- Полиэфирные шпатлевки
- Эпоксидный грунт



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для достижения наилучших результатов необходима хорошая подготовка. Тщательно очистите поверхность мягким моющим средством и водой. Обезжирить поверхность с помощью медленного обезжиривателя Degreaser 130.

Отшлифовать поверхность:

Заводская краска: P180

Голый металл (мягкая сталь): P80 - P180.


Сталь с алюминиевым и оцинкованным покрытием: P180, для лучшей адгезии нанести эпоксидный грунт.

Стеклопластик, SMC, стекловолокно, полиэстер. Наполнитель: P80 - P180.

E-Coat: P180.

В качестве предварительной обработки

Перед шпатлеванием еще раз тщательно обезжирить и обеспылить поверхность




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: Серый/желтый/бежевый.

Плотность: 1,8-2,2 г/см³

Содержание твердых веществ: 86 ± 2%

Внешний вид: Вязкая паста.



Пропорция смешивания(отвердитель): 100:2 (по весу)

ХРАНЕНИЕ

Избегайте мороза и чрезмерной жары.

Техническую информацию, содержащуюся в настоящем Техническом паспорте, следует понимать только как рекомендацию и ни в коем случае не обязывающую.

Все детали работы с нашей продукцией должны быть адаптированы к преобладающим местным условиям и используемым материалам.